Technisches Datenblatt

Korkmehl A02-05

Technische Eigenschaften

DICHTE (kg/m³)	FEUCHTIGKEIT	PARTICLE SIZE DISTRIBUTION (% of retention)	
50 - 70	<10%	ASTMSieves(mm)	%Retention
		0,600	0 - 5 %
		0,500	0 - 1 5 %
		0,425	1 0 – 3 0 %
		0,300	2 0 – 6 0 %
		0,212	1 0 – 4 0 %
		<	0 – 2 0 %

Copyright © 2025 Kork-Handel.de Alle Rechte vorbehalten.