Technisches Datenblatt

Korkmehl A01-04

Technische Eigenschaften

DICHTE (kg/m³)	FEUCHTIGKEIT	PARTICLE SIZE DISTRIBUTION (% of retention)	
55 - 85	< 10%	ASTM Sieves (mm)	% Retention
		0,425	0 %
		0,300	0 %
		0,212	5 – 15 %
		0,150	10 – 30 %
		0,080	45 – 65 %
		<	5 – 20 %

Copyright © 2023 Kork-Handel.de Alle Rechte vorbehalten.