

## Technisches Datenblatt

Korkgranulat A02-07

### Technische Eigenschaften

**DICHTE (kg/m<sup>3</sup>)**

**FEUCHTIGKEIT**

**PARTICLE SIZE DISTRIBUTION (% of retention)**

50 - 70

< 10%

ASTM Sieves (mm)

% Retention

0,850	0 %
0,600	0 - 20 %
0,500	10 - 30 %
0,300	30 - 60 %
0,250	5 - 20 %
0,212	0 - 10 %
<	0 - 10 %