Technisches Datenblatt

Korkgranulat A1-2

Technische Eigenschaften

DICHTE (kg/m³)	FEUCHTIGKEIT	PARTICLE SIZE DISTRIBUTION (% of retention)	
55 - 70	< 10%	ASTM Sieves (mm)	% Retention
		2	< 5 %
		1,4	20 – 60 %
		1	20 – 40 %
		0,850	< 5 %

Copyright © 2023 Kork-Handel.de Alle Rechte vorbehalten.