

## Technisches Datenblatt

Korkmehl < 140

### Technische Eigenschaften

DICHTE (kg/m <sup>3</sup> )	FEUCHTIGKEIT	PARTICLE SIZE DISTRIBUTION (% of retention)	
		ASTM Sieves (mm)	% Retention
75 - 95	< 10%		
		0,125	0 - 5 %
		0,106	0 - 5 %
		0,063	70 - 85 %
		<	10 - 15 %